

Technische Empfehlung

MS/BE, Stand: Mai 06

Anwendungsbereiche von KEIM Innenfarben: GRUNDIERWEIß / BIOSIL / ECOSIL-ME / BIOSIL-GS / ECOSIL-GS / OPTIL

Zeichen: **ü** Standard,

p Alternative,

a) Grundierung mit Spezial Fixativ erforderlich;

b) Grundierweiß bei farbigen Anstrichen immer unverdünnt;

c) ohne Grundierung;

d) Grundanstrich ggf. bis zu 10 % mit Spezial-Fixativ verdünnen;

e) für Weiß Freigabe erforderlich;

f) kein Grund- oder Nachfolganstrich mit anderen Produkten, kein Vermischen mit anderen Produkten

g) Verdünnung nur mit Wasser

h) vor farbigem Anstrich Grundierweiß erforderlich

| | Untergrund | 2 x Biosil | Grundierweiß + Biosil | 2 x Ecosil-ME | Grundierweiß + Ecosil-ME | 2 x Optil f) g) |
|----|--|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Saugfähiger mineralischer Untergrund (Mineralische Putze: PI, PII, PIII, PIVc, PIVd, PVb; Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Sichtmauerwerk u.a., jedoch nicht reine Gipsputze) | ü | | ü | | ü |
| 2 | Reine Gipsputze, PIVa,b; PVa | | | ü d) | | ü |
| 3 | Porenbeton | ü | | | | ü |
| 4 | Lehmputz | ü | | | | ü |
| 5 | Raufaser | ü | | | | ü |
| 6 | Altanstriche, mineralisch | ü | | ü | | ü |
| 7 | Altanstriche, organisch | ü | p | | ü | ü |
| 8 | Weißer Anstriche auf Gipskarton und Gipsspachtelstellen | ü | p | | ü | ü |
| 9 | Weißer Anstriche auf Gipskarton und Gipsspachtelstellen bei wichtigen Objekten | | | | | ü |
| 10 | Farbige Anstriche auf stark unterschiedlich saugendem (aber gipsfreiem) Untergrund | ü a) | p c) | | ü c) | ü |
| 11 | Farbige Anstriche, speziell bei Gipskarton und Gipsspachtelstellen | | ü b) | | ü b) | ü |
| 12 | Farbige Anstriche, speziell bei Gipskarton und Gipsspachtelstellen, bei wichtigen Objekten | | | | | ü |
| 13 | Extrem streiflichtanfällige Bereiche | | | | | ü |
| 14 | Fermacell-Platten, wasserabweisend | ü h) | p | | | ü |
| 15 | Fermacell-Platten, nicht wasserabweisend | ü a) h) | p | ü a) | | ü |