



# Reinacrylat Fassadenfarbe

## Werkstoff

**Art des Werkstoffes:**  
hochwertige Fassadenfarbe für matte, Fassadenbeschichtungen auf Reinacrylatbasis. Gute Deckkraft, gute Abdeckung auf strukturierten Untergründen. Beständig gegen Industriegase und geeignet für Beton (CO<sub>2</sub>-Bremsen). Erhöhte Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen und Pilzen.

**Glanzgrad:**  
matt

**Anwendungsbereich:**  
außen und innen, auf neuen und alten Putzflächen, Ziegelmauerwerk, Beton und Kalksandsteinen. Zur Überarbeitung von tragfähigen Beschichtungen auf Silikat-, Dispersions-Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsbasis.

**Bindemittelbasis:**  
100 % Reinacrylat

**Farbton:**  
weiß

**Festkörper:**  
ca. 67 %

**Spezifisches Gewicht:**  
1,58 g/cm<sup>3</sup>

**pH-Wert:**  
ca. 8

**Verdünnungsmittel:**  
Wasser

**Viskosität:**  
sahnig, leicht thixotrop

**EU-Grenzwert:**  
Kat. A/c: 40g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 40g/l VOC.

## Beschichtungstechnische Eigenschaften:

**Verarbeitung:**  
streichen, rollen, spritzen (airless)

**Untergrund:**  
muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Hydro-Tiefgrund LF vorbehandeln. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18363 zu beachten.

**Beschichtungsaufbau:**  
Grundbeschichtung mit ca. 5 % Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.

**Verbrauch pro Beschichtung:**  
ca. 150 ml/m<sup>2</sup> auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).

**Renovierbarkeit:**  
Reinacrylat-Fassadenfarbe ist nach Reinigung mit allen Farben Klein Fassadenfarben auf Silikonharz- und Dispersionsbasis überstreichbar.

**Verarbeitungstemperatur:**  
mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

**Trocknung:**  
bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.

**Abtönbarkeit:**  
mit Opticolor Voll- und Abtönfarben.

**Reinigung der Werkzeuge:**  
sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## Allgemeines

**Lagerung:**  
kühl, aber frostfrei.

**Verpackung:**  
12,5 l

**Transport:**  
keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

**Kennzeichnung:**  
Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrenstoffverordnung.

**Produkt-Code:**  
M-DF02

**Entsorgung:**  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. 912 06 (Baustellenabfälle) bzw. Abfallschlüssel-Nr. 555 13 (Altfarben, ausgehärtet) oder mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. 11/2006. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

*Farben / Lacke / Putze / Saniersysteme / Tapeten / Bodenbeläge / Werkzeuge / Maschinen*

### **Farben Klein GmbH**

Im Rotfeld 11 · 66115 Saarbrücken

Telefon: 0681 / 94 835-0

Telefax: 0681 / 94 835-95

E-Mail: [info@farbenklein.de](mailto:info@farbenklein.de)

[www.farbenklein.de](http://www.farbenklein.de)

Am Butterhügel 3 · 66450 Bexbach

Telefon: 06826 / 96 559-0

Telefax: 06826 / 96 559-20

E-Mail: [bexbach@farbenklein.de](mailto:bexbach@farbenklein.de)