

ADLER Floor-Start

42110

Wasserbasierte Grundierung für Parkett- und Holzböden für DIY und Gewerbe.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Allgemeines

Transparente, nicht vergilbende Parkett-Grundierung auf Reinacrylat-Dispersions-Basis. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Isolierwirkung von Holzinhaltstoffen, geringe Holzaufrauung und verminderte Seitenverklebung bei Riemenböden aus.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen



- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+


Anwendungsgebiete



Als Grundierung für mäßig bis stark beanspruchte Holzböden und Parkett, vor allem im privaten Wohnbereich. Erfüllt, in Kombination mit einem geeigneten Decklack, die Beanspruchungsklassen A (mäßige Beanspruchung) und B (starke Beanspruchung) gemäß ÖNORM C 2354.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %
- Auf eine gleichmäßige Verteilung des Lackes ist zu achten.
- Um Verfärbungen und Fleckenbildung zu vermeiden, darf es zu keiner Pfützenbildung bei der Verarbeitung kommen.
- Das Material darf nicht direkt auf den Boden ausgeleert/gekippt werden. Verarbeitung nur aus einem Gebinde mit Verarbeitungswerkzeug.
- Um schwarzen Verfärbungen durch kleinste Metallverunreinigungen vorzubeugen (speziell auf Eichenholz) kann Floor-Start 42110 mit 2 bis 4 Gewichtsprozent ADLER Additiv-Lösung M 90697 gemischt werden. Die Mischung ist eine Woche verwendbar.

Auftragstechnik

Auftragsverfahren	Rollen (Kurzhaarroller)	Streichen (weicher Acrylpinsel)
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l)	8 - 10	

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Überlackierbar	nach ca. 2 h
----------------	--------------

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Abbeizer Express 8313000300.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Laub- und Nadelholz (Massivholz)

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Holzfeuchte

Laubhölzer: max. 12 % +/- 2 %
Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung

Holzschliff Kö 120 – 150

Falls kleine Risse und Fugen vorhanden sind, diese mit einer Mischung aus 1 Gew.-Teil Schleifstaub und ca. 2 Gew.-Teilen ADLER Floor-Fill 42109 ausspachteln. Nach ca. 1 h Trocknung gespachtelte Stellen mit Körnung 120 anschleifen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU**Grundierung**

1 x ADLER Floor-Start 42110

Zwischentrocknung: ca. 2h

ADLER Floor-Start 42110 nicht schleifen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Zwischenbeschichtung

1 x ADLER Floor-Classic 42120 ff bzw. 1 x ADLER Floor-Finish 42140 ff

Zwischentrocknung: ca. 4h

Zwischenschliff

Vor der Schlussbeschichtung erfolgt ein leichter Zwischenschliff mit Kö 240 oder gebrauchtem Schleifgitter Kö 120 oder feiner.

Eine längere Zwischentrockenzeit (ideal Trocknung über Nacht) verbessert die Schleifbarkeit.

Durchschleifen vermeiden!

Holzstaub entfernen.

Schlussbeschichtung

1 x ADLER Floor-Classic 42120 ff bzw. 1x ADLER Floor-Finish 42140 ff


Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

1 l, 5 l

Zusatzprodukte

ADLER Floor-Fill 42109
 ADLER Floor-Classic 42120 ff
 ADLER Floor-Finish 42140 ff
 ADLER Abbeizer Express 8313000300
 ADLER Additiv-Lösung M 90697

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

GISCODE

W2+

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Bei Schleifarbeiten mind. Staubfilter P2 als persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor Schleif- und Holzstaub verwenden.