

ADLER Legno-Hartwachsöl

50821

Ökologisches, universelles Hartwachsöl für den Bereich DIY und Gewerbe


PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Kombination auf Basis natürlicher Wachse und Öle für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern. Sehr gutes Eindringvermögen, ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes, sehr gute Fülle und Wasserbeständigkeit.

Die Härtung erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung).

Besondere Eigenschaften Prüfnormen



EG-Baumusterprüfbescheinigung
116.411
US-Coast Guard Zulassung
164.112/EC0736/116.411



- Festkörper > 97%
- Angenehme Haptik
- Antistatisch
- Erfüllt die Richtlinien für das Österreichische Umweltzeichen UZ 06 und das RAL-Umweltzeichen 38 für Möbel und andere dreidimensionale Bauteile
- **Baubook-konform**
- Schwerentflammbares Anstrichmittel für Seeschiffe (entsprechend **SOLAS 74/88 Kap. II-2**)
- **ÖNORM S 1555** bzw. **DIN 53160** Schweiß- und Speichelechtheit
- **ÖNORM EN 71-3** Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Inhaltsstoffe

Natürliche pflanzliche Öle und Wachse (Leinöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Karnaubawachs und Candelillawachs), bleifreie und kobaltfreie Trockenstoffe.

Anwendungsgebiete



Möbel im Wohnbereich, Innenausbau (Holzverschalungen, Holzdecken, etc.) Holz- und Parkettböden.

Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung maximal einmal dünn mit diesem Produkt bearbeiten.


VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- Aufgetragenes Öl kurz einwirken lassen und dann den Überschuss sorgfältig mit einem Baumwolltuch oder Gazeballen in Faserrichtung abziehen. Eine Schichtbildung muss unbedingt vermieden werden!
- Aufgrund des hohen Festkörpers reicht in der Regel ein Beschichtungsauftrag.
- Für die Applikation bei Schiffseinbauten gilt eine Auftragsmenge von 12 g/m².
- Für das Ölen von Schiffseinbauten darf der schwer entflammbare Oberflächenwerkstoff nicht auf Rohren, Rohrabdeckungen oder Kabel verwendet werden.

Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Becherpistole	Streichen	Rollen	Wischen
Spritzdüse (ø mm)	1,5 - 1,7	-	-	-
Spritzdruck (bar)	3 – 4	-	-	-
Auftragsmenge (g/m ²)	ca. 30 – 50 pro Auftrag	-	-	-
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l) ¹⁾	-	ca. 15 – 30 pro Auftrag		

¹⁾ Ergiebigkeit inkl. Verdünnungszugabe und Spritzverlust

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Folgebeschichtung	nach ca. 12 h
Durchtrocknung/ voll belastbar	ca. 7 Tage


Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Für gute Belüftung sorgen! Geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Auf inhaltsstoffreichen Hölzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Mit ADLER Legno-Reiniger 80025.

UNTERGRUND	
Untergrundart	Laub- und Nadelholz
Untergrundbeschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.
Holzfeuchte	Laubhölzer: max. 12 % +/- 2 % Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %
Untergrundvorbereitung	Möbel Abgestufter Holzschliff bis Kö 180 - 240 Holz- und Parkettböden Abgestufter Holzschliff bis Kö 100 - 150 Bei Schleifarbeiten Staubfilter P3 verwenden.
BESCHICHTUNGS-AUFBAU	
Grundbeschichtung	Bei Bedarf 1 x ADLER Legno-Hartwachsöl Zwischentrockenzeit: ca. 12 h
Zwischenschliff	Bei Bedarf leichter Zwischenschliff mit Körnung 280 – 360. Holzstaub entfernen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P3 verwenden.
	
Schlussbeschichtung	1 x ADLER Legno-Hartwachsöl 50821
PFLEGE & RENOVIERUNG	
Pflege	Reinigung mit Wasser, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 oder mildem Hausreiniger. Bei fettartiger Verschmutzung ADLER Legno-Reiniger 80025 verwenden. Eine Reinigung darf frühestens 14 Tage nach Auftrag des Hartwachsöls erfolgen. Für Auffrischungsarbeiten 1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 auftragen und Überschuss abziehen. Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinien „ Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Hartwachsöl “ als auch „ Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit ADLER Legno-Hartwachsöl “. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.
BESTELLHINWEISE	
Gebindegrößen	750 ml; 2,5 l
Farbtöne	ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 <ul style="list-style-type: none"> Es empfiehlt sich zur Beurteilung der Optik, mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Muster auf Originaluntergrund anzufertigen.
Zusatzprodukte	ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.

GISCODE

Ö20

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Mit Legno-Hartwachsöl 50821 getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen. Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.

Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten!
