


## Pullex Fenster-Lasur

50413



### Produktbeschreibung

Lösemittelhaltige, aromatenfreie Dünnschicht-Renovierlasur für DIY und Gewerbe auf Basis hochwertiger Alkydharze. Spezielle Pigmente und UV-Filter garantieren langfristigen Witterungsschutz.

Biozidfreier Systemanstrich, in Verbindung mit Pullex Renovier-Grund 50236 ff vorbeugend wirksam gegen Bläue (B), holzerstörende Pilze (P) und Insektenbefall (Iv).

### Anwendungsgebiete

Für die Renovierung von maßhaltigen und semimaßhaltigen Bauteilen wie Holzfenster, Holztüren, Fensterläden und Tore.

### Auftragsart

Streichen

### Vorbehandlung

Nicht tragfähige, lose Anstriche entfernen (ADLER Farbzahlschaber 96422), gut haftende Altanstriche anschleifen (Kö 60) und nachschleifen (Kö 120)

### Grundierung

**Nadelhölzer:** 1 x Pullex Renovier-Grund 50236 ff (vgl. Merkblatt), Trockenzeit ca. 12 Stunden

**Laubhölzer:** Farbton mit Pullex Plus-Lasur 50314 ff an Bestand angleichen.

Auf tiefporigen Laubhölzern, z. B. Eiche, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Auf Exotenhölzern (wie Iroko) kann es aufgrund von Holzinhaltstoffen zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

### Deckanstrich

**Nadelhölzer:** 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 im gewünschten Farbton

**Laubhölzer:** 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 im Farbton „Natur für Laubhölzer“

Zwischentrockenzeit ca. 6 Stunden

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

### Verdünnung

Das Produkt ist streichfertig eingestellt.

|  |   |
|--|---|
| <b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b> | Mindestens + 5 °C   |
| <b>Trockenzeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)  | Überstreichbar nach ca. 6 Stunden   |
| <b>Arbeitsgeräte</b>                       | Sofort nach Gebrauch mit ADLER Adlerol 80301 reinigen.  |
| <b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)          | 8 – 10 m <sup>2</sup> /l pro Auftrag  |
| <b>Gebindegrößen</b>                       | 750 ml, 2,5 l   |
| <b>Farbton</b>                             | W30 50413 zum Abtönen laut ADLER Holzfarbtonkarte edition21 Living Wood   |
| <b>Haltbarkeit</b>                         | Mindestens 5 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.<br><br>Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.   |
| <b>Sicherheitstechnische Angaben</b>       | Bitte Richtlinien zur Verwendung von Holzschutzmitteln und Sicherheitsdatenblatt beachten!<br><br><b>Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Mit Pullex Fenster-Lasur 50413 getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen. Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.</b> |