

Pullex Imprägnier-Grund

50208 ff



Produktbeschreibung

Lösemittelhaltige, aromatenfreie Holzschutzimprägnierung für DIY und Gewerbe mit bioziden Wirkstoffen für Holz im Außenbereich.

Besondere Eigenschaften

Die verwendeten Wirkstoffe bieten den laut ÖNORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1), holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall (Prüfung nach EN 46). Auftragsmenge bei Normprüfung ca. 200 g/m² (Anerkennungszertifikat Nr. 6/93).

Wirkstoffe (B, P, Iv)
0,7 % Dichlofluanid,
0,6 % Tebuconazol,
0,05 % Permethrin

Anwendungsgebiete

Holz Häuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, Dachstühle, Zäune, Fenster und Außentüren etc. in den Gefährdungsklassen (Gebrauchsklassen) 2 und 3

Auftragsart

Streichen, Kurztauchen, Fluten. **Kein Spritzen!**

Grundierung

1 x Pullex Imprägnier-Grund Natur 50208 oder Farblos 50209 mit einem Zusatz von ca. 10 % Pullex Plus-Lasur 50314 ff im Farbton des folgenden Anstriches.

Ohne Deckanstrich nicht wetterbeständig!

Deckanstrich

2 x Pullex Plus-Lasur farbig 50314 ff unverdünnt (vgl. Merkblatt)
Zwischentrockenzeit ca. 12 Stunden.

Verdünnung

ADLER Adlerol aromatenfrei 80301; Lieferform ist verarbeitungsfertig

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Mindestens + 5 °C

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 reinigen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

8 – 12 m²/l

12-10 (ersetzt 06-10) ZKL 5012

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

Haltbarkeit

Mindestens 5 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.

Farbtöne

Natur	50208
Farblos	50209

Sonderfarbtöne von Pullex Imprägnier-Grund werden als folgende Produkte vermarktet:

Pullex Renovier-Grund		
Beige und W20	50236 ff	(vgl. eigenes Merkblatt)
Pullex Silverwood	50500 ff	(vgl. eigenes Merkblatt)

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Richtlinien zur Verwendung von Holzschutzmitteln und Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung. Mit Pullex Imprägnier-Grund getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen. Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.

Mit Pullex Imprägnier-Grund frisch behandeltes Holz muss nach dem Anstrich auf undurchlässigem, hartem Untergrund gelagert werden, um das Eindringen von Produktresten in den Boden zu verhindern. Eventuell austretendes Produkt muss zur Wiederverwendung oder zur Beseitigung aufgefangen werden.

Pullex Imprägnier-Grund enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz vor Bläue, holzerstörenden Pilzen und wirkt vorbeugend gegen Insektenbefall. Es ist daher nur anzuwenden, wenn ein Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich ist. Nicht großflächig in Innenräumen anwenden. Darf nicht zur Behandlung von Räumen angewendet werden, in denen Lebens- oder Futtermittel gewonnen, hergestellt, aufbewahrt oder verkauft werden. Nicht für Holz, das in Bienenhäusern oder Saunananlagen verbaut wird und nicht für Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt verwenden.