



**2K-Epoxydharz-Haftgrund für Problem-
untergründe.**

2K-EpoxyPrimer



2K-EpoxyPrimer

**Wasserbasierter 2K-Epoxydharz-Haftgrund.
Für sichere Haftvermittlung auf nichtsaugenden, starren
Untergründen sowie Problemuntergründen im Innen- und
Außenbereich.**

Geeignete Untergründe

Nicht saugende, starre Untergründe, z.B. Eisen, Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium, Glasal, Resopal, keramische Fliesen, engobierte Tonziegel, Polyurethan-, Polyester-, Epoxidharz-Altbeschichtungen, und Pulverbeschichtungen (siehe BFS-Merkblatt Nr. 24).

- Eigenschaften:**
- ▶ Sehr gute Haftung
 - ▶ Aktiver Korrosionsschutz für Eisen und Stahl
 - ▶ Universell überarbeitbar mit 1K- und 2K-wasserbasierten und lösemittelhaltigen Decklacken

Verbrauch: ca. 120 ml/ m² / Anstrich

Dichte: ca. 1,51 g/ml

Gebindegrößen: Grund 0,51 / Härter 0,49 Liter
Grund 1,02 / Härter 0,98 Liter
Grund 2,30 / Härter 2,20 Liter

Mischungsverhältnis: 1:1 nach Volumen

Farbton: Weiß + Pastell-Farbtöne über MixPlus in NCS, RAL und allen handelsüblichen Farbton-Kollektionen tönbar.

- Vorteile**
- ✓ Auch auf pulverbeschichteten Untergründen einzusetzen
 - ✓ Aktiver Rostschutz
 - ✓ Hohe Haftkraft
 - ✓ Optimale Systemlösung im Aufbau mit 2K-PURXtrem Satin/Matt

Verarbeitungsrichtlinien siehe Technisches Merkblatt