


**FAKOLITH FK 10 DISPERLITH PLUS**

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Wässrige Antischimmelfarbe auf Reinacrylatbasis für Decken und Wände im Feuchtraumbereich.</p> <p>Entspricht DIN EN 13300, Nassabriebklasse 1. Fungizide und bakterizide Langzeitwirkung mit einer hervorragenden Haftung auf vielen Untergründen. Wasserdampfdiffusionsfähig, mit hoher Beständigkeit gegen den Einfluss von schwachen Laugen (Alkali) und Säuren sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln. Strukturhaltend, hochdeckend, schnelltrocknend, nicht toxisch, wässrig, geruchsneutral. Das für <b>FAKOLITH FK 10</b> verwendete Bindemittel ist ein Reinacrylat. Dieses qualitativ hochwertige Bindemittel ist ausschlaggebend für die dauerhafte Belastbarkeit der Oberfläche. Der Wirkstoff ist ein Langzeitfungizid, welches durch ein besonderes Herstellungsverfahren in das Bindemittel eingebunden wird. Dampfdiffusionswert: SD 0,17 m.</p>
<b>Anwendung</b>	<p><b>FAKOLITH FK 10</b> ist zu empfehlen für die Sanierung von Schimmel- und Bakterienbefall im Innenbereich.</p> <p><b>FAKOLITH FK 10</b> ist insbesondere geeignet als belastbarer Anstrich für Produktionsräume der Lebensmittelindustrie wie z. B. Fleisch- und Wurstfabriken, Metzgereien, Molkereien, Kühlräume, Getränkeindustrie (z. B. Brauereien, Weinkellereien, Keltereien) sowie im Sanitär- und Duschbereich.</p> <p>Vorbereitung des Untergrundes mit FAKOLITH Systemprodukten (z. B. Reiniger, Antipilz-Untergrundsanierung, Spachtel, Tiefgrund).</p>
<b>Verarbeitung</b>	Auftragen durch Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless). Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Verdünnung</b>	Wasser. FAKOLITH FK 10 ist verarbeitungsfertig eingestellt. Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes kann der 1. Anstrich bis zu 5% mit Wasser verdünnt werden. Den 2. Anstrich unverdünnt applizieren.
<b>Mindestverbrauch</b>	<b>2 Anstriche = insgesamt mind. 200 ml/m<sup>2</sup></b> sind erforderlich, um die geforderte fungizide Langzeitwirkung zu gewährleisten.
<b>Mindestverarbeitungstemperatur</b>	Mindestens +10°C für Umluft und Objekt.
<b>Trocknungszeit</b>	Ca. 2-3 Std., bei Stumpfwerden des Anstrichs überstreichbar (bei kühler oder feuchter Witterung entsprechend länger).
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Abtönung</b>	Bis zu 3% mit bindemittelfreien Farbkonzentrat. Volltöne ab Werk lieferbar.
<b>Verträglichkeit</b>	Nicht mit anderen Farben mischen.
<b>Bindemittel</b>	100% Reinacrylat.
<b>Pigment</b>	Titandioxid-Rutil.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,47.
<b>Glanzgrad</b>	Stumpfmatt.


**FAKOLITH FK 10 DISPERLITH PLUS**

<b>Gebinde</b>	5- und 12,5-L-Eimer.
<b>Lagerfähigkeit</b>	Ca. 2 Jahre (geschlossene Gebinde). Frostfrei - nicht unter +5°C lagern.
<b>Entsorgung</b>	Für die Entsorgung sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. Flüssige Komponente einer geeigneten Verbrennung zuführen. Produkt kann nach Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Reste nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
<b>Anmerkung</b>	Es ist wichtig, dass in belasteten Räumen, der Gesamtaufbau von der Untergrundsanie rung bis zum Deckanstrich zügig (unter Beachtung der Trocknungszeiten) durchgeführt wird, da sonst eine neue Infektionsübertragung auf den Untergrund stattfinden kann. Bitte fordern Sie unsere Sanierungskonzepte an.
Technische Information 01/2010	