

## Technische Information

# Kupferlack

auf Kunstharzbasis, für außen und innen

### Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Alkydharzlack
Anwendungsbereich:	Für rostschützende Lackierungen auf Eisen und Stahl
Produkteigenschaften:	Kupferlack ist wetterfest und metallisch glänzend

---

### Technische Daten

Bindemittelbasis:	Alkydharz
Pigmentbasis:	Echtes Kupfer
Dichte:	Ca. 1,050 - 1,080 g/cm <sup>3</sup>
Glanzgrad:	Metallisch seidenglänzend
Farbtöne:	Kupfer und altkupfer
Anwendungsbereich:	Außen und innen
Viskosität:	Leicht thixotrop
Verdünnung:	Terpentin-Ersatz, max. 10 %
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: ca. 6 – 8 Stunden griffest: ca. 12 - 14 Stunden überstreichbar: nach Trocknung über Nacht belastbar: nach 2 - 3 Stunden
Ergiebigkeit:	Ca. 13 - 15 m <sup>2</sup> /ltr.
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Terpentin-Ersatz oder Universal-Verdünnung
Produkt-Code:	M - LL 01
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und stülpen.
Packungsgrößen:	2,5 ltr., 750 ml, 375 ml, 125 ml

## Technische Information

Kupferlack Blatt 2

### Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	Streichen, rollen
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein.
Anwendung:	Kupferlack wird streich- und rollfertig geliefert. Zweimal unverdünnt streichen.

---

**Kennzeichnung:** Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen.de](http://www.jansen.de)

---

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

08.10

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Farben- und Lackhersteller · D-53458 Ahrweiler, Tel 02641/38970, Telefax 02641/3897-28