

Verwendungszweck

Converter zur Umwandlung von Mipa 2K-MS- und HS-Lacken zu 1K-Acryllacken. Härterzugabe entfällt nach 1K-Acryl-Converter Zugabe. Umgewandelte Lacke eignen sich besonders zur Abfüllung in Spraydosen.

Zugabemenge:

Stammlack + Mipa 1K-Acryl-Converter 2 : 1 nach Volumen


Ergiebigkeit: –

Verarbeitungshinweise



Farbton

farblos



Mischungsverhältnis

Härter

nach Gewicht Lack : Härter

nach Volumen Lack : Härter

–

–

–



Härter

für Ganzlackierungen

für Teillackierungen

–

–



Topfzeit

keine Topfzeit



Verdünnung

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung V 25



Spritzviskosität

Fließbecher

Airmix/Airless

18 - 20 s 4 mm DIN

–



Auftragsverfahren

Auftragsverfahren

Härter

Druck (bar)

Düse (mm)

Spritzgänge

Verdünnung

Fließbecher
(Hochdrucktechnik)

–

2,0 - 2,5

1,2 - 1,3

2

25 - 30

HVLP
(Niederdrucktechnik)

–

2,0 - 2,2

1,2 - 1,3

2

25 - 30

HVLP /
Düseninnendruck


–

0,7

–

–

–



Ablüfzeit

3 - 5 min zwischen den Spritzgängen

10 - 15 min vor Ofentrocknung

Trockenschichtdicke

40 - 50 µm

Version: d 0716

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



Trocknungszeit

Objekttemp.

20 °C

Staubtrocken

15 min

Griffest

1 h

Montagefest

6 - 8 h

Schleifbar

--

Überlackierbar

--

Hinweise

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre

VOC-Gesetzgebung: --

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Verarbeitungshinweise: --