Technisches Merkblatt

ADLER
In unseren Adern fließt Farbe.

Grilith Holzkitt 7501

Holzspachtelmasse für den **Möbel- und Innenausbau** für **Gewerbe und DIY**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Pastöse lösemittelhaltige Füllmasse mit anteilig Holzmehl zum Ausgleichen von kleinen Fehlstellen; schleif-, beiz- und überlackierbar, gute Schleifbarkeit.

Anwendungsgebiete

Zum Ausbessern von kleinen Fehlstellen im Möbel- und Innenausbau vor dem ersten Holzschliff.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Auftragstechnik

Auftragsverfahren	Spachteln

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Zu feste Spachtelmasse kann mit etwas Grilith Verdünner 8013 (8013) wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.

Trockenzeiten
(bei 23°C und 50% r.F.)

Zwischen den Spachtelmassenaufträgen	ca. 5 Stunde(n)
Schleif-, beiz- und überlackierbar	12 Stunde(n)

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Grilith Verdünner 8013.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

UNTERGRUND

Untergrundart	Vollholz
Untergrundbeschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.
Untergrundvorbereitung	**Vorschliff:** **Laubhölzer:** Körnung 150 - 180 anschleifen und reinigen **Nadelhölzer:** Körnung 100 - 150 anschleifen und reinigen

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Produktauftrag	Der Produktauftrag sollte in möglichst kurzem Zeitabstand nach dem Schleifen erfolgen, um eine Haftungsverminderung zu vermeiden. Grilith Holzkitt (7501) sparsam und nur für kleine Schadstellen verwenden. Die Spachtelstelle soll nicht größer als die Schadstelle sein. Mit einem Stemmeisen oder einer schmalen Spachtel wird Grilith Holzkitt (7501) mit Druck, wenn notwendig mehrmals, in die Fehlstellen gedrückt. Bei mehrmaligem Auftrag darauf achten, dass die bereits gespachtelte Masse gut getrocknet ist. Abschließend die ausgebesserte Stelle mit einer angefeuchteten Spachtel glätten. Zwei dünn aufgebrachte Schichten führen zu besseren Ergebnissen als eine dick gespachtelte Schicht.
Zwischenschliff	Gespachtelte Stellen mit für den Untergrund passender Körnung anschleifen. Schleifstaub entfernen. Laubhölzer: Körnung 150 - 180 Nadelhölzer: Körnung 100 - 150 Der Zwischenschliff muss unmittelbar vor dem nachfolgenden Lackauftrag erfolgen, um eine gute Zwischenhaftung zu gewährleisten!
Folgebeschichtung	Das Produkt ist beizbar und mit wasserbasierten oder lösemittelbasierten Möbellacken überlackierbar.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	100 ml, 200 ml Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.
Farbtöne/Glanzgrade	**Standardfarbe(n):** Ahorn (7501040347) Buche/Lärche (7501040348) Eiche (7501040349) Erle (7501040352) Fichte/Birke/Esche (7501040354) Kiefer (7501040356) Kirschbaum (7501040357) Mahagoni (7501040358) Natur (7501040359) Nussbaum (7501040360) Nussbaum Dunkel (7501040361) Schwarz (7501040362) Weiß (7501040364) Weitere Farbtöne auf Anfrage

Vor Beginn der Arbeiten für die Kontrolle der korrekten Farbtonauswahl einen Musteraufbau ausführen!

Der Farbton der Spachtelstelle soll dem der fertigen Oberfläche entsprechen. Ist der Einsatz einer Beize vorgesehen, soll der Farbton des Grilith Holzkitt (7501) in etwa im Farbton der Beize gewählt werden.

Zusatzprodukte

Grilith Verdünner 8013 (8013)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 2 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.