



DELTA[®] 1K Klarlack HG / PU 70 brillant

Typ

Transparenter, glänzender Einkomponenten PU-Alkydlack.

Verwendungszweck

Strapazierfähige, glänzende, transparente Renovierungsbeschichtung für Holzuntergründe aus Weich-/ Harthölzern, wie Türen, Möbel, Holzverkleidungen, Sitzmöbel, Treppen, Holzböden, etc..

Einsatz im Innenbereich. Beschichtungen im Außenbereich nur bei indirekter Bewitterung.

Produkteigenschaften

- 1 komponentig
- leichte Verarbeitung
- schnelle An- und Durchtrocknung
- ausgezeichneter Verlauf
- kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- harte Oberfläche, abriebfest.

Verpackungsgrößen: 0,75 Liter / 2,5 Liter

Technische Daten

Glanzgrad: glänzend



Leistung verbindet

Viskosität:	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Verbrauch:	ca. 100 ml /m ² / Anstrich
Verarbeitungstemperatur:	Mindestens + 8° C (Umgebungs- und Objekttemperatur)
Dichte:	brillant = 0,90 +/- 0,03 g/ml
Farbton:	transparent
Glanz:	brillant = ca. 80 E.
Trocknung bei 20°C/ 60% rel.LF:	<p>Staubtrocken nach ca. 45 Minuten</p> <p>Griffest nach ca. 2 Std.</p> <p>Überstreichbar nach ca. 5 - 6 Std.</p> <p>Durchgetrocknet nach ca. 20 Std. (Schichtstärken und Temperaturabhängig).</p> <p>Belastbar nach ca. 5 - 7 Tagen (Fußbodenbereich).</p> <p>Die Überarbeitung sollte innerhalb von 16 Std. erfolgen. Bei längeren Wartezeiten wird ein Zwischenschliff erforderlich.</p> <p>Niedrige Temperaturen und /oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.</p>
Lagerfähigkeit:	Kühl, trocken und frostfrei in der Originalverpackung 1 Jahr.

Verarbeitungsdaten

Verarbeitung:	Streichen / Rollen
Reinigung der Werkzeuge / Geräte:	Sofort nach Gebrauch mit DELTA® Universal-Verdünnung oder Testbenzin.

Untergrundvorbehandlung

Die zu streichende Oberfläche muss sauber, trocken, tragfähig sein, Haftungsstörende Substanzen wie Wachs, Pflegemittel oder Fette entfernen(siehe hierzu VOB DIN 18363 Teil C).

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.

Lose Altanstriche entfernen, alte Lackanstriche mit Anlauer reinigen und anschließend gründlich schleifen. Zwischen den Anstrichen einen Zwischenschliff durchführen(240-280er Körnung oder mehr).

Bei unbekanntem Untergründen empfehlen wir grundsätzlich das Anlegen einer Musterfläche.



Leistung verbindet

Beschichtungsaufbau

(für Holzuntergründe wie, Dielen, Möbel, Treppenanlagen, Holzböden, etc.)

Tragfähige Altbeschichtung:

1. Schleifen, reinigen evtl. vor dem Schleifen anlaugen.
2. Schadstellen mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant partiell vorarbeiten.
3. Grundbeschichtung m DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant, unverdünnt.
4. Zwischenbeschichtung mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant, unverdünnt.
5. Schlussbeschichtung mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant, unverdünnt.

Holzflächen innen unbehandelt:

1. Grundbeschichtung mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant.
2. Zwischenbeschichtung mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant, unverdünnt
3. Schlussbeschichtung mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant, unverdünnt.

Hölzer mit Inhaltsstoffen, tropische Hölzer, innen:

1. Oberfläche mit Verdünnung reinigen und gut ablüften lassen.
2. Grundbeschichtung mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant .
3. Ein Zwischenanstrich mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant, unverdünnt.
4. Schlussanstriche mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant, unverdünnt.

Die Schichtstärke der Beschichtung bestimmt maßgeblich die Gebrauchstauglichkeit (Verschleißschicht) der Beschichtung. Die zu erwartende Belastung des Anstrichs ist bei der Auswahl des Beschichtungsaufbaus zu berücksichtigen.

Grund- und Zwischenanstriche immer mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant ausführen.

Erst Schlussanstriche, je nach Glanzgradwunsch, mit DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant oder wahlweise DELTA® 1K Klarlack SG / PU 70 satin ausführen.

Hintergrund ist, dass es aufgrund der eingesetzten Mattierungsmittel in der Satinvariante bei ausschließlicher Verwendung (Grund- / Zwischen- und Schlussbeschichtung) unter Umständen zu milchigen Effekten oder Schlierenbildung im Trockenfilm kommen kann.

Für höchstbeanspruchte Flächen wie stark genutzte Holzfußböden, Laufzonen in öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen, etc., sowie bei erhöhter mechanischer und chemischer Belastung empfehlen wir unser Produkt **DELTA® 2K Klarlack Aqua + Härter Klarlack Aqua HG / SG** (s. entsprechendes Merkblatt D - 21).

Holzflächen sind Wartungsflächen:

Regelmäßige Kontrolle und Wartung von beschichteten Holzbauteilen ist notwendig, um Schäden des Bauteils und / oder des Anstrichfilms zu vermeiden.

Wir empfehlen daher, beschichtete Holzbauteile einer ständigen qualifizierten Beurteilung zu unterziehen und auftretende Mängel an dem Bauteil bzw. an dem Anstrichfilm sofort fachgerecht zu beseitigen.



Leistung verbindet

Sicherheitsdaten

Folgende verbindliche Information entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt:

- Sicherheitsratschläge
- Kennzeichnung
- VOC-Gehalt / VOC Einstufung / Kategorie
- Zusammensetzung nach VDL-Richtlinie „Füllstoffe“
- Entsorgungshinweise

Produkt-Code: **M - KH 03**

Bitte Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Besondere Hinweise

Durch Zugabe von DELTA® 1K-Lack-Härter / T.B.S. wird eine höhere mechanische und chemische Belastbarkeit der jeweiligen Lackoberfläche erreicht. Der Glanzgrad wird u.U. geringfügig erhöht. Material bitte homogen einrühren.

Der mit DELTA® 1K-Lack-Härter / T.B.S. versetzte DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant hat eine Topfzeit von ca. 8 Stunden. Nach vorgenannter Zeit ist das Material nicht mehr zu verwenden.

Die maximal zulässige Holzfeuchte der zu beschichtenden Holzuntergründe darf 15 % nicht überschreiten.

Nur indirekt bewitterte Holzflächen im Außenbereich bearbeiten.

Aromatenfrei Lackqualitäten nicht mit aromatenhaltigen Lackfarben vermischen.

Aggressive Substanzen wie z.B. stärkere Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel, organische Farbstoffe (wie z.B.: Tee, Kaffee, Rotwein) können zu Farbtonveränderungen führen. Die Funktionsfähigkeit des Anstrichfilms wird hierdurch nicht beeinflusst.

Nicht auf Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung einsetzen

Untergründe müssen trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen, Spannungen und Formveränderungen, riss- und salzfrei sein.

Bei Ausführung der Arbeiten bitte die VOB, Teil C, DIN 18363, sowie die jeweiligen Merkblätter des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt, beachten.

Bei Beschichtung von optisch zusammenhängenden Flächen auf Chargengleichheit achten und / oder die benötigte Gesamtmenge untereinander mischen und vorhalten.

Bei unbekanntem oder nicht genannten Untergründen empfehlen wir einen Probeanstrich. Darüber hinaus vor Beginn der Arbeiten unbedingt Rücksprache mit unserem technischen Außendienst halten.

Während der Verarbeitung und der Trocknungsphase für gute Be- und Entlüftung sorgen. Niedrige Temperaturen und / oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken. Bei Kontakt des Anstrichfilms mit Dichtprofilen Anstrichverträglichkeit prüfen, ggf. vom Hersteller der Dichtprofile zusichern lassen.



Leistung verbindet

Bei Zugabe von Verdünnungsmitteln kann der zulässige VOC Grenzwert für das Produkt unter Umständen überschritten werden.

Für großflächige Anwendungen / Lackierungen im Innenbereich (z.B. auf diversen Untergründen in Decken- und Wandbereichen, oder Innenflächen von Möbeln und Schränken, etc.) empfehlen wir aufgrund des materialspezifischen Geruchs von lösemittelbasierten Alkydharzlacken, den Einsatz wasserbasierter Produkte aus unserem Lacksystem DELTA® LACKCOLOR Premium Aqua.

Allgemeine Hinweise

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neusten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung.

Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen.

Für die Haltbarkeit der Produkte sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig.

Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine Anwendungstechnische Beratung, wenn gleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.

Rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich.

Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer / Verarbeiter zudem nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle Angaben früherer Ausgaben ihre Gültigkeit.

Für weitere technische Auskünfte und Informationen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02330 / 926 285 (Hot Line) an unsere Anwendungstechnische Abteilung.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen über unsere Internetseite www.cd-color.de abzurufen. Hier finden Sie alle produktbezogenen Technischen Merkblätter und EG – Sicherheitsdatenblätter.

D – 55 DELTA® 1K Klarlack HG / PU 70 brillant 201113 FL



Leistung verbindet

CD-Color
GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. (+49) 02330/926-0
Fax (+49) 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe



Leistung verbindet