

## Technische Information

# Ahrweissal-Kunstharzspachtel

für außen und innen

### Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Kunstharz-Spachtel
Anwendungsbereich:	Spachtelarbeiten auf Holz, Metall und altem Putz.
Produkteigenschaften:	Besonders leichte Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit. Gute Trocknungseigenschaften, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen Durchhärtung bei normaler Schichtdicke über Nacht. Nassschichtdicke max. 700 my. Ahrweissal-Kunstharzspachtel zeichnet sich besonders durch den weißen Farbton sowie höchste Füll- und Deckkraft aus. Gleichmäßig bearbeitete Flächen können ohne Vorlack lackiert werden, ohne dass die Qualität der Oberfläche beeinträchtigt wird.

---

### Technische Daten

Bindemittelbasis:	Kunstharz-Kombination
Pigmentbasis:	Titandioxid und spezielle Füllstoffe
Dichte:	Ca. 1,820 g/cm <sup>3</sup>
Farbton:	Weiß
Anwendungsbereich:	Außen und innen. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu Abplatzungen kommen. Vgl. hierzu Merkblatt 18 des Bundesaussschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt.
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) überlackierbar nach Trocknung über Nacht, mehrere Spachtelungen am Tag, auch nass in nass sind möglich.
Verarbeitungstemperatur:	15 – 30 °C
Überstreichbarkeit:	Sowohl mit Kunstharzlacken als auch mit wasserverdünnbaren Lacken
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Terpentin – Ersatz

## Technische Information

Ahrweissal-Kunstharzspachtel Blatt 2

Produkt-Code:	M – GP 02
Lagerung:	Trocken und kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde mit Folie abdecken.
Packungsgrößen:	2,5 kg Eimer, 800 g, 400 g, 200 g Dosen

---

### Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	Mit jedem Spachtelmesser
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. <u>Rohes Holz</u> ggf. mit Jansen Holzschutzgrund / Woodprimer (außen) oder Jansen Kunstharz Vorstreichfarbe (innen) grundieren. <u>Intakte Altlackierungen</u> vorstreichen. <u>Eisen und Stahlblech</u> mit Jansen Rostprimer oder Jansen Universal Allgrund grundieren. <u>Alte Putzflächen</u> mit Tiefgrund grundieren. <u>Neuer Putz</u> sollte wegen der hohen Feuchtigkeit nicht mit Ahrweissal-Kunstharzspachtel überzogen werden.
Anwendung:	Ahrweissal-Kunstharzspachtel kann mehrmals am Tag aufgebracht werden. Fleckspachtelungen vor dem Überlackieren grundieren. Anbruchgebinde mit Wasser abdecken.

---

<b>Kennzeichnung</b>	Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <a href="http://www.jansen.de">www.jansen.de</a>
----------------------	---

---

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

08.10

USt-IdNr.: DE147923895