

**Produktbeschreibung**

<b>Verwendungszweck :</b>	Mipa Zaponlack ist ein farbloser, vergilbungsfreier Schutzüberzug für blanke Eisen- und Nicht-Eisen-Metalle. Das ursprüngliche Aussehen des Untergrundes wird dabei nicht verändert.
<b>Eigenschaften :</b>	- dauerhafter Schutz gegen Wasser, Oxidation (Grünspan bei Kupfer), Abgasen und verdünnten Säuren und Alkalien - gute Wetter- und Kratzfestigkeit
<b>Inhaltsstoffe nach VDL Richtlinie 01:</b>	Acrylharz, aromatische Kohlenwasserstoffe, Weichmacher, Alkohole, Additive
<b>Spezifikation:</b>	Glanzgrad: glänzend <b>DIN 67530</b> Spez. Gewicht: 0.9 - 1.0 g/cm <sup>3</sup> <b>DIN 51757</b> Viskosität: 120 - 130 s 4mm <b>DIN 53019</b>
<b>Lagerung :</b>	Im verschlossenen Originalgebinde: mindestens 3 Jahre lagerfähig.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

**Verarbeitungshinweise**

<b>Verarbeitungsbedingungen :</b>	Ab + 10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.
<b>Untergründe :</b>	Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl
<b>Untergrundbeschaffenheit :</b>	sauber, trocken, fettfrei
<b>Auftragsverfahren :</b>	<b>Streichen und Rollen:</b> unverdünnt
<b>Anstrichaufbau :</b>	normale Beanspruchung 1 Anstrich besondere Beanspruchung 2 Anstriche Schichtdicke 25-30 µm
<b>Trockenzeit :</b>	Griffest: 30 Min. je nach Temperatur Überstreichbar nach 6 h Wärmetrocknung: 10 Min. bei 80 °C möglich
<b>Ergiebigkeit</b>	ca 13 m <sup>2</sup> / Liter

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

### **Besondere Hinweise**

Mipa Zaponlack ist nicht für farblose Schutzüberzüge auf polierten Metallen geeignet. Zudem sollte auf besonderen Metalluntergründen (z. B. sehr glatten und harten Eloxalschichten) eine vorhergehende Haftungsprüfung durchgeführt werden, um die Möglichkeit einer Direkthaftung ohne anschleifen zu prüfen.

### **Sicherheitsratschläge**

Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

### **Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Mipa Verdünnung UN oder UN 21 reinigen.

### **Entsorgung**

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.