FUBOTEC GRIP

Technisches Merkblatt

Marktbezeichnung: **FuboTec Grip**

Art des Werkstoffes: Mikrovollglaskugeln

Anwendungsbereich: Als Zusatz für ZERO FuboTec Bodenbeschichtungen oder ZERO Aqua PUR-Lack zur Erhöhung der Rutschhemmung
HG/SG farblos

Farbton: Transparent

Eigenschaften: Hochwertige Vollglaskugeln, frei von Fremdkörpern mit homogener und glatter Oberfläche zur Herstellung rutschhemmender Bodenbeschichtungen

Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund

Materialverbrauch: Auf 10 kg Bodenbeschichtung ca. 200 g FuboTec Grip

Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei

Verpackung: 300 g Dose

Verarbeitung: ZERO FuboTec Grip erst nach dem Anmischen der jeweiligen Bodenbeschichtung in vorgegebener Menge (ca. 2-4 Gew.-%) in den Schlussanstrich zugeben und gründlich einmischen.

Anmerkung: In schwierigen Fällen Beratung einholen!
Die jeweiligen Technischen Merkblätter beachten.

FuboTec Grip - Rutschhemmung n. BGR 181
Zugabemenge in kg

	Base	Gebinde	Kl. R9	Kl. R10
FuboTec PUR, getönt	A	2,5 l		0,060 kg
	A	12,5l		0,300 kg
	C	2,5l		0,060 kg
	C	12,5l		0,300 kg
FuboTec POX, getönt inkl. Härter	A	5 kg	0,120 kg	0,240 kg
	A	15 kg	0,360 kg	0,720 kg
	C	5 kg	0,120 kg	0,240 kg
	C	15 kg	0,360 kg	0,720 kg
Aqua PUR-Lack HG, farblos		0,75l	0,036 kg	
		2,5l	0,120 kg	
Aqua PUR-Lack SG, farblos		0,75l		0,018 kg
		2,5l		0,060 kg

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: August 2009 / be

ZERO-LACK GmbH & Co.KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de