



Farben für Profis

SILIKAT KONZENTRAT

Technisches Merkblatt

Marktbezeichnung:	SILIKAT KONZENTRAT
Art des Werkstoffes:	Einlassgrund für stark saugende, mineralische Untergründe
Anwendungsbereich:	Außen und innen auf allen mineralischen Untergründen
Farbton:	Transparent
Glanzgrad:	Matt
Bindemittelbasis:	Kaliwasserglas
Spez. Gewicht:	1,0 +/- 0,1
Eigenschaften:	Verfestigend auf saugendem mineralischem Untergrund. Fliesen, Glas und Keramik sind abzudecken
Geeignete Abtönpaste:	-
Trockenzeit:	2 - 3 Stunden, überstreichbar nach ca. 12 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verdünnung:	Wasser
Verarbeitungsart:	Streichen, spritzen
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch:	150 - 200 ml/m ² , je nach Untergrund. Bei größeren Objekten sollte Verbrauch durch Probeaufstrich ermittelt werden.
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei, 6 Monate lagerstabil.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung:	1 l, 2,5 l, 10 l
Systemaufbau:	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputz, je nach Witterung 2 - 4 Wochen, zwecks Abbindung stehen lassen.
Anstrichaufbau:	Stark saugenden Untergrund mit ZERO Silikat Konzentrat bis 1:1 mit Wasser verdünnt vorstreichen. 1 Zwischenanstrich mit ZERO Silikat Konzentrat und ZERO Fassaden Silikatfarbe 1:1 gemischt. 1 Schlussanstrich mit ZERO Fassaden Silikatfarbe unverdünnt. Bemerkung: Trockenzeiten zwischen den einzelnen Anstrichen von 12 Stunden einhalten.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt:	Kategorie: jWb-30 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 0,1 g/l VOC
Anmerkung:	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: April 2010 / be