



Marktbezeichnung	RenoTec Quarzgrund
Art des Werkstoffes	Pigmentiertes, quarzhaltiges Streichvlies. Faserverstärkt
Anwendungsbereich	Rissverschlämmende, faserverstärkte Zwischenbeschichtung. Zur Überarbeitung von Putzflächen und tragfähigen Altanstrichen
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kunstharzdispersion faserverstärkt
Geeignete Abtönfarbe	Max. 10 % ZERO Volltonfarbe
Eigenschaften	Außen und innen. Wetterbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, rissverschlämmend, faserarmiert, egalisierend, einfache Verarbeitung, lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsarm, haftvermittelnd, strukturierbar
Spez. Gewicht	Ca. 1,6 / ± 0,2
Trockenzeit	Ca. 4 – 6 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Falls erforderlich mit Wasser
Verarbeitungsart	Streichen, rollen. Spritzverarbeitung mit geeigneten Spritzgeräten möglich
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 500 g/m ² pro Anstrich
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	15 kg, 8 kg Kunststoffovaleimer
Systemaufbau	Zur Überarbeitung von ZERO RenoTec Quarzgrund eignen sich hervorragend ZERO Dispersions- und Siliconharzfarben
Untergrundvorbereitung	Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich restlos entfernen. Moos und Algen mit ZERO Fungi Ex einstreichen und über Nacht einwirken lassen, mit Dampfstrahl gründlich reinigen. Neuputz flutieren und nachwaschen
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 0,1 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Nicht für elastische Untergründe.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.