Technisches Merkblatt

ZEROTHERM Flex

Stand: 01.08.2018

Marktbezeichnung	**ZEROTHERM Flex**
Art des Werkstoffes	1-komponentige, mineralische, flexible Dichtungsschlämme für innen und außen

Anwendung	Feuchteschutz für Putz und WDV-Systeme im Sockelbereich.
Farbton	Grau
Bindemittelbasis	Vergütete mineralische Dichtschlämme
Eigenschaften	Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit für Putz und WDV-Systeme. Rissüberbrückung bis 0,2 mm (Risse bis 0,2 mm können überarbeitet werden. Nachträglich auftretende Risse bis 0,4 mm im Untergrund werden überbrückt.
Verarbeitungszeit	Ca. 2 - 4 Stunden, je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungsart	Je nach gewünschter Konsistenz (streich- oder spachtelfähig) mit ca. 4,5 l - 6,3 l Wasser homogen anrühren. Je nach Untergrund eventuell gründlich vornässen. Es darf sich jedoch kein Wasserfilm auf dem Untergrund befinden (kein stehendes Wasser). Den ersten Auftrag im Streichverfahren oberflächendicht und satt aufschlämmen. Den zweiten oder dritten Auftrag wahlweise im Streich- oder Spachtelverfahren aufbringen, solange der vorausgehende Auftrag noch matt und feucht, jedoch noch nicht durchgetrocknet ist. Die Mindestschichtdicke muss 2 mm betragen. Als Gesamtschichtdicke sollten 5 mm nicht überschritten werden. Verklebung: Mit ca. 4 l Wasser klumpenfrei anrühren und mit 10 mm Zahnkelle vollflächig auftragen und in den frischen Mörtel die Perimeterdämmplatten einlegen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de

Verarbeitungstemperatur	Die frische Beschichtung muss mindestens 24 Stunden feucht gehalten werden. Über einen Zeitraum von 2 Tagen ist die frische Beschichtung vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind, extremen Temperaturen, Regen sowie Temperaturen unter + 5 °C zu schützen. Die Beschichtung im erhärteten Zustand ist vor mechanischer Beschädigung durch geeignete Maßnahmen zu schützen (z.B. Noppenfolie, Vlies usw.). Außerdem sind die „Richtlinien für die Planung und Ausführung der Abdichtung von Bauteilen mit mineralischen Dichtschlämmen“ sowie die „Richtlinie Fassadensockelputz, Außenanlage“ (Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade) zu berücksichtigen.
Materialverbrauch	Ca. 3,0 - 4,5 kg/m²
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei
Verpackung	15 kg Sack

Anmerkung

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen, die anerkannten Regeln der Technik sowie das EG-Sicherheitsdatenblatt. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de