

Technische Information



Conti® TeknoClean Outside

Stumpfmatte, dauerhaft witterungsbeständige Reinacrylat Fassadenfarbe

Produktangaben

Produktbeschreibung Matte Dispersionsfarbe auf Reinacrylatbasis. Hervorragende Witterungsstabilität, auch bei kräftigen Farbtönen.

Eigenschaften Schmutzunempfindlich und reinigungsfähig durch den Pro Clean Effekt, daher ideal für den Sockelbereich geeignet. Ausgezeichnete Farbtonbrillanz insbesondere bei kräftigen Farbtönen. Ansatzfrei zu verarbeiten auf vielen am Bau vorkommenden Untergründen. Durch sehr geringe CO₂-Durchlässigkeit eignet sich Conti® TeknoClean Outside besonders für den Betonschutz. Sehr hohe Ergiebigkeit mit hervorragenden Filmschutz gegen Moos- und Algenbefall. Umweltverträglich, weil wasserverdünnbar und geruchsarm.



- **Herausragende Witterungsstabilität**
- **Unempfindlich gegen Schmutz und Mikroorganismen**
- **Ausgezeichnete Farbtonbrillanz**
- **Stumpfmatt und ausbesserungsfähig**



Technische Angaben

Anwendungsbereich	Außen	Kenndaten EN 1062	
Lieferform	Weiß	Kennzeichnung	G3, E3, S1, V1, W3, A0, C1
Bindemittelbasis	Reinacrylatdispersion	sd-Wert-m	< 0,14
Spez. Gewicht	Ca. 1,420 kg/l	w-Wert kg/m² h0,5	< 0,13
Verbrauch [1]	150 - 200 ml/m ²	Glanzgrad	Stumpfmatt
Packungsgröße	5 l & 12,5l	Produkt-Code F+L	M - DF 02
		EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/c): 40 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 40g/l
Lagerung [2]	Kühl und trocken ca. 1 Jahr	Abfallschlüssel [3]	Flüssig 170 701

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
 [2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.
 [3] Flüssige Farbreste können über das **REMA®-System** entsorgt werden oder unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften nach entsprechendem Abfallschlüssel. Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel 080 112 oder im Hausmüll entsorgt werden.

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund Der Untergrund muss rissfrei, tragfähig, frei von Salzen und Ausblühungen, sauber, trocken, öl- und fettfrei, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein.
 Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Neuputze Neuputze, je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen.
 Mineralische Leichtputze und Kalkputze CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) mind. 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen.

stark saugende Untergründe Stark saugende Untergründe mit **Conti® Puracryl-Tiefgrund** einlassen.

Technische Information



Conti® TeknoClean Outside

Stumpfmatte, dauerhaft witterungsbeständige Reinacrylat Fassadenfarbe

<i>Normal saugend Untergründe</i>	Auf normal saugenden, tragfähigen Untergründen ohne vorherige Grundierung anwendbar
<i>Nicht saugende Untergründe</i>	Nicht saugende, glatte Untergründe ggf. mit Conti® Puracryl WP Grund vorstreichen. Glatte glänzende Flächen zuvor anrauen.
Materialtönung	Über Conti® ProfiColor® tönbar.
Materialeinstellung	In der Regel zweimal unverdünnt auftragen.
Verarbeitung	Streichen, Rollen oder Spritzen. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Geeignet für Airless-Spritzauftrag (Düsendurchmesser mind. 0,5 mm). Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5 °C. Während Applikation und der Durchtrocknung darf der Taupunkt nicht unterschritten werden.
<i>Grundbeschichtung</i>	Bei entsprechenden Untergründen und Werkzeugen dem Grundanstrich bis maximal 10 % Wasser zugeben.
<i>Zwischenbeschichtung</i>	Bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, ggf. eine zusätzliche Zwischenbeschichtung mit ca. 10 % Wasser verdünnt auftragen.
<i>Endbeschichtung</i>	Eine satte, gleichmäßige Beschichtung mit max. 5 % mit Wasser verdünnt auftragen.
Überarbeitung / Trockenzeit	Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 6-8 Tagen. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten	VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter! Vor Beschichtungs Ausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In schwierigen Fällen Beratung einholen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) oder starkem Wind verarbeiten. Gegebenenfalls Netzplane am Gerüst anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.
Sicherheit	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49(0) 208 9948-156
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com