

Technische Information

Kunstschmiede-Mattlack

Rostschützender PU-Alkydharzlack

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Matter Effektlack mit rostschützender Wirkung
Anwendungsbereich:	Für Eisen- und Stahlteile jeglicher Art wie Balkon- und Treppengeländer sowie für Schmiedearbeiten, Tore, Zäune etc.
Produkteigenschaften:	Der Anstrichfilm bietet eine ausgezeichnete Oberflächenhärte, ist rostschützend und weist eine gute Haftfestigkeit auf. Kunstschmiede-Mattlack hat eine hohe Wetterbeständigkeit, einen guten Verlauf und ist sehr ergiebig.

Technische Daten

Bindemittelbasis:	PU-Alkydharz
Pigmentbasis:	Ruß, Eisenglimmer
Dichte:	Ca. 1,220 g/cm ³
Glanzgrad:	Matt
Farbtöne:	Schwarz, anthrazit mit Eisenglimmer
Anwendungsbereich:	Außen und innen
Viskosität:	Ca. 130 sec. DIN 4 mm bei 20 °C (schwarz) Ca. 180 sec. DIN 4 mm bei 20 °C (anthrazit)
Verdünnungsmittel:	Streichen und Rollen: Terpentin-Ersatz Spritzen: Jansen Kunstharz-Verdünnung Verdünnungszugabe: max. 10 %.
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken nach 2 - 3 Stunden; griffest nach 5 - 6 Stunden; durchgetrocknet nach 24 Stunden
Ergiebigkeit:	Ca. 12 m ² /ltr.
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Terpentin-Ersatz oder Universal-Verdünnung

Technische Information

Kunstschmiede-Mattlack Blatt 2

Produkt-Code:	M – LL 01
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen und stülpen.
Packungsgrößen:	2,5 ltr., 750 ml, 375 ml, 125 ml

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	Streichen, rollen und spritzen
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. <u>Eisen</u> entrostet und sorgfältig reinigen. Mit Jansen Rostprimer 1 - 2mal grundieren. Bei <u>Stahl</u> muss die Walzhaut vor dem Grundieren sorgfältig entfernt werden. <u>Zinkflächen</u> mit einer 10prozentigen Ammoniaklösung unter Zugabe eines Netzmittels (Pril) mit einem Kunststoffvlies (Scotch Britt) gründlich reinigen. Den entstehenden Schaum für einige Minuten einwirken lassen und danach gründlich abwaschen. Haftvermittelnd vorbehandeln. <u>Intakte Altanstriche</u> sorgfältig anschleifen und gut reinigen. <u>Schadhafte Anstriche</u> sind restlos zu entfernen.
Anwendung:	Vor Gebrauch gut aufrühren. Kunstschmiede-Mattlack wird streichfertig geliefert. Je nach Beanspruchung der Fläche 1 - 2mal lackieren.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Inter-

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

08.10

USt-IdNr.: DE147923895