

## Technische Information

# Silberlack

wetterfeste Aluminiumlackfarbe

### Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Alkydharzlack
Anwendungsbereich:	Für rostschützende Lackierungen auf Eisen und Stahl
Produkteigenschaften:	Silberlack ist wetterfest und metallisch seidenglänzend.

---

### Technische Daten

Bindemittelbasis:	Alkydharz
Pigmentbasis:	Aluminium
Dichte:	Ca. 0,970 g/cm <sup>3</sup>
Glanzgrad:	Metallisch seidenglänzend
Farbtöne:	Ca. RAL 9006 silber Ca. RAL 9007 graualuminium
Anwendungsbereich:	Außen und innen
Viskosität:	Leicht thixotrop
Verdünnung:	Terpentin-Ersatz, max. 15 %
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken: 6 – 8 Stunden Überstreichbar: nach Trocknung über Nacht Durchgetrocknet: nach 24 Stunden
Ergiebigkeit:	Ca. 13 - 15 m <sup>2</sup> /l
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Terpentin-Ersatz oder Universal-Verdünnung
Produkt-Code:	M - LL 01
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und stülpen.

## Technische Information

Silberlack Seite 2 von 2

Packungsgrößen: Ca. RAL 9006: 2,5 l., 750 ml, 375 ml, 125 ml  
Ca. RAL 9007: 2,5 l., 750 ml

---

### Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten: Streichen, rollen

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein.

Anwendung: Silberlack wird streichfertig geliefert.  
Zweimal unverdünnt streichen.  
Um ein Abfärben (Aluabrieb) bei Innenanstrichen zu vermeiden, kann mit Acryl Holzsiegel die Oberfläche versiegelt werden.

---

**Kennzeichnung:** Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen.de](http://www.jansen.de)

---

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

04.11

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Maler-Spezialprodukte · D-53474 Ahrweiler · Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28