



1. Produktbeschreibung

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme ist eine mineralische Beschichtung auf Basis von Zement, Feinsanden und Dichtungsmittel. Die Körnung beträgt 0 – 0,7 mm.

2. Anwendungsbereich

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme dient zur vertikalen Abdichtung von Bauwerken, außen und innen, bei Alt- und Neubauten zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit, drückendes Oberflächen-/Sicker- und Grundwasser.

3. Produkteigenschaften

- streich- und spachtelfähig
- druckwasserbeständig
- frostbeständig
- leichte Verarbeitung
- gute Haftfestigkeit

4. Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund für die KEIM Porosan-Dichtungsschlämme ist der KEIM Porosan-Trass-Zementputz. Dieser muss sauber und rissefrei sein. Die abzudichtende Fläche muss frei von Graten sein. Fehlstellen sind vor der Beschichtung mit KEIM Porosan-Dichtungsschlämme auszuspachteln. Kehlen und Kanten sind zu runden. Der Untergrund soll gründlich vorgegänst werden und mattfeucht sein.

Verarbeitung

Untergrund gründlich vornässen, KEIM Porosan-Dichtungsschlämme zu einer knollenfreien, geschmeidigen Schlämme anmachen und mit der Bürste auftragen. Beim zweiten Auftrag kann die Dichtungsschlämme auch mit der Glättkelle gespachtelt werden. Die vorher aufgebrauchte Schicht soll erhärtet, jedoch nicht durchgetrocknet sein. Frische Beschichtungen müssen vor extremer Wärmeeinwirkung, Regen, Frost und Zugluft geschützt werden. Bereits angesteifte Dichtungsschlämme ist unbrauchbar.

Hinweis

Falls auf KEIM Porosan-Dichtungsschlämme als zusätzlicher Feuchteschutz KEIM Indulastic aufgebracht werden soll, sind wenigstens 5 Tage Trockenzeit einzuhalten.

Verarbeitungstemperatur

Nicht verarbeiten bei sehr hohen Lufttemperaturen und/oder starkem Wind bzw. Temperaturen unter + 5 °C von Luft und Untergrund.

Verbrauch

Beanspruchung	Mindestdicke	kg/m ²
Bodenfeuchte	2 mm	ca. 4,0
Nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser	2,5 mm	ca. 5,0
Drückendes Wasser	3,5 mm	ca. 7,0

5. Lieferform

25 kg Säcke

6. Lagerung

12 Monate lagerfähig bei trockener Lagerung (Holzrost).

7. Kennzeichnung nach GefStoffV

Xi Reizend

R 37/38	Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R 41:	Gefahr ernster Augenschäden.
S 2:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 22:	Staub nicht einatmen.
S 24/25:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26:	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 36/37/39:	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46:	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.



8. Transportkennzeichnung

entfällt

9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 17 01 01.

Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Restmengen mit Wasser erhärten lassen und auf der Bauschuttdeponie entsorgen. Leere Säcke sind unter Beachtung der behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen durch Abdecken schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Giscode: ZP 1

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig

