

DECO STYLE TRAVERTIN

Marktbezeichnung	Deco Style Travertin
Art des Werkstoffes	Dekorativer Beschichtungsstoff für eine travertin-typische Optik
Anwendungsbereich	Innen, zur dekorativen Gestaltung auf allen tragfähigen, geeigneten Untergründen
Farbton	Naturweiß,
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen
Spez. Gewicht	1,8 ± 0,2 g/cm ³
Eigenschaften	Geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionsfähig, authentischer Travertinlook, für angenehmes Wohnraumklima
Trockenzeit	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Schichtstärke staubtrocken nach 30 Minuten; nach 4 – 6 Stunden griffest bei ca. 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Mit Glättkelle „venezianische Form“ (abgerundete Ecken) und Flächenrakel
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 2,0 – 2,5 kg/m ² genaue Ergebnisse sind am jeweiligen Objekt zu ermitteln
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	15 kg und 25 kg
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Alte, blätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Intakte Flächen sind nach Qualitätsstufe Q2 zu glätten. Untergründe mit ZERO Silikat Kontakt grundieren
Beschichtungsaufbau Travertinoptik	Vorbehandelte/grundierte Fläche mit ZERO Deco Style Travertin Naturweiß mit der Glättkelle Vollflächig auftragen. Nach Trocknung Fläche nochmals mit gleichem Material spachteln. Anschließend sind in die noch frische Masse typische Unebenheiten durch Aufsetzen der Stupfbürste und ruckartigem Abziehen einzuarbeiten. Nach leichtem Anziehen der Masse (handfeucht) sind die entstandenen Strukturen leicht zu glätten, dazu gesamte Fläche mit ZERO Deco Style Fixativ besprühen, ohne das Läufer entstehen. Jetzt mit der flach gehaltenen Kelle die Fläche leicht abziehen, die Löcher dabei nicht füllen. Nach Trocknung können Steinfugen mittels Ritzeisen in die Oberfläche hinein gekratzt werden. Anschließend die gesamte Fläche mit der ZERO Deco Style Travertintlasur im gewünschten Farbton 1-2-mal lasieren. Der Lasurauftrag kann mit der Ovalbürste oder mit einem Schwamm erfolgen.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: LWb-200 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC
Anmerkung	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.