



Farben für Profis

MULTICOLOR FLOC CHIPS

Technisches Merkblatt

Marktbezeichnung:	MULTICOLOR FLOC CHIPS
Art des Werkstoffes:	Mehrfarbige Farbflockenmischung in Teilchengrößen von 1,0 - 2,8 mm
Anwendungsbereich:	Als dekorative Wandbeschichtung in Treppenhäusern, Praxen, Büros etc.
Farbton:	36 moderne Farbausmischungen
Eigenschaften:	Große Farbvielfalt, lichtecht, enthält keine Schwermetalle, verseifungsbeständig
Geeignete Abtönfarbe:	Untereinander mischbar sowie Zusatz von Glitterteilchen
Trockenzeit:	Nach ca. 24 Stunden, überarbeitbar, je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
Verdünnung:	-
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch:	Ca. 250 - 300 g/m ²
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge:	Floc-Pistole trocken ausblasen, Werkzeuge abbürsten
Verpackung:	5 kg Karton
Systemaufbau:	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Kritische Untergründe müssen hinsichtlich des Durchschlagens von Inhaltsstoffen mit ZERO Multicolor Isoliergrund LH abgesperrt werden.
Anstrichaufbau:	ZERO Multicolor Floc Chips werden mittels der Multicolor Floc Trichterpistole bei ca. 2 bar Druck in die nasse ZERO Multicolor Floc Grundbeschichtung eingeblasen.
Anmerkung:	In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: Januar 2007 / be

ZERO-LACK GmbH & Co.KG • Bleichstraße 57-58 • 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 • Fax 0 57 31 / 98 87-671 • info@zero-lack.de • www.zero-lack.de